

CHAPAS FINAS E QUENTE

CHAPAS FINAS A QUENTE				
Bitola	Espessura			Peso
	Padrão	Mínima	Máxima	
MSG	(mm)	(mm)	(mm)	Kg/m ²
18	1,20	1,05	1,35	9,60
16	1,50	1,35	1,65	12,00
14	2,00	1,80	2,20	16,00
13	2,25	2,05	2,45	18,00
12	2,65	2,44	2,86	21,20
11	3,00	2,79	3,21	24,00
10	3,35	3,12	3,58	26,30
9	3,75	3,52	3,98	30,00
8	4,25	4,00	4,50	34,00
7	4,50	4,25	4,75	36,00
3/16"	4,75	4,50	5,00	38,00